PURASEAL 7455

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК, НЕЙТРАЛЬНО СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПЛИТКА И САНИТАРНЫЕ ЗОНЫ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- **1-компонентный силиконовый герметик, нейтрально структурированный**
- **Очень хорошая адгезия к керамическим поверхностям в санитарной зоне**
- **Содержит фунгицидные и бактериальные агенты**
- **Некоррозионный**
- **С нейтральным запахом**
- **Отлично поддается обработке**
- **Очень хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям, старению и УФ-стойкость**
- **Устойчив к коммерческим моющим и дезинфицирующим средствам**
- **Высокие сопротивление надрыву и прочность на разрыв**

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Уплотнение соединительных и компенсационных швов в санитарных зонах, ванных комнатах, кухнях и т. д., которые подвергаются воздействию высокой влажности
- Расширительные и соединительные швы керамических полов и стен в мокрых и влажных помещениях, например, на стенах ванной и душевой кабины, на раковинах и душевых перегородках
- Специально для областей, где требуются некоррозионные герметики
- Благодаря нейтральной системе отверждения также подходит для соединительных стыков плитки с каменной кладкой, цинковыми, медными или оцинкованными листами, железом и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ	УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЯ
Химическая основа**:**	Нейтрального отверждения - алкоксильная система	
Время формирования корки:	~ 10 мин.	23°C, 50% относительной влажности
Отверждение:	~ 2,5 мм/24 часа	23°C, 50% относительной влажности
Толщина:	~ 1,02 (отшлифованная)	EN ISO 1183-1
Твердость по Шору:	~ 18	EN ISO 868
Усадка:	~ 2,5%	EN ISO 10563
Стойкость:	<3	
Прочность на разрыв:	~ 2,76 н/мм	ISO 34-1
Напряжение при разрыве:	~ 0,40 н/мм2	EN ISO 8339

M A P U R A GmbH
Ам Зольднермоос 6
85399 Халльбергмос
ГЕРМАНИЯ

Телефон +49-811-99 676 88
Факс +49-811-99 676 86
e-mail info@mapura.de
Интернет www.mapura.de

PURASEAL 7455

Модуль:	~ 0,23 н/мм2	EN ISO 8339
Удлинение при разрыве:	~ 300%	EN ISO-8339
Стабильность при хранении:	12 месяцев, в прохладном и сухом месте	23°C, 50% относительной влажности
Цвета:	По запросу	
Упаковка	Пленочный мешок емкостью 600 мл, 20 шт./короб.	

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ

Предварительная обработка сцепляемой поверхности:
Предварительная обработка сцепляемой поверхности: сцепляемые поверхности должны быть несущими, сухими, без пыли, масла и жира. В случае необходимости сцепляемую поверхность необходимо тщательно обработать с помощью соответствующего грунтовочного покрытия.

Обработка:
При выравнивании движений швов должны рассчитываться размеры на макс. движение. Необходимо соблюдать минимальное поперечное сечение шва от 3x5 мм. Образование швов должно осуществляться в соответствии с действующими стандартами и нормативами (например, DIN 18540 или DIN 18545).

Нанесение герметика:
PURASEAL 7455 необходимо наносить на шов равномерно и без пузырьков в пределах температуры обработки. При предварительной обработке подложки грунтовкой необходимо соблюдать время для испарения растворителя. При следующей обработке убедитесь в хорошем контакте с адгезивными поверхностями/фланцами (сглаживание с помощью сглаживающего средства). При использовании сглаживающих средств, удалите любые полоски воды сразу после запечатывания. Если очистка производится позже, полосы могут сохраняться.

Руководство по применению:
Во время обработки и отверждения необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Из-за множества возможных воздействий при обработке и нанесении перед применением всегда должно осуществляться пробное нанесение. С увеличением толщины слоя скорость отверждения увеличивается. Если 1-компонентный силикон используется при толщине слоя более 15 мм, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки.

Ограничения по использованию:
PURASEAL 7450 не подходит для подводных швов в бассейнах, аквариумах и террариумах. Не подходит для заделки швов или склеивания природного камня (загрязнение краевой зоны). Не подходит для склеивания зеркал. При использовании с металлами, в частности, из латуни, меди, свинца, цинка и т. д., может образоваться коррозия вследствие высвобождения уксусной кислоты при образовании поперечных связей. Использование в качестве подложки смолистой и битумной подложки не допускается. Не подходит для ламинарного склеивания. Перед использованием герметика пользователь должен убедиться в отсутствии несовместимости в области контакта с другими строительными материалами. В случае строительных материалов, которые в дальнейшем обрабатываются в области адгезива/герметика, необходимо заранее убедиться, что их содержимое или продукты деления не будут ухудшать или изменять герметик.

M A P U R A GmbH
Ам Зольднермоос 6
85399 Халльбергмос
ГЕРМАНИЯ

Телефон +49-811-99 676 88
Факс +49-811-99 676 86
e-mail info@mapura.de
Интернет www.mapura.de

PURASEAL 7455

Ограничения по использованию:
PURASEAL 7455 не подходит для склеивания аквариумов. Не одобрено для уплотнения в зоне питьевой воды. Смолистые и битумные поверхности непригодны в качестве подложек (обесцвечивание или размягчение системы). Перед обработкой необходимо проверить совместимость со всеми контактирующими материалами (твердыми, жидкими или газообразными). Не подходит для герметизации в области природного камня. Для полноповерхностного склеивания 1-компонентный силикон не подходит. С увеличением толщины слоя скорость отверждения увеличивается. Если 1-компонентный силикон используется при толщине слоя более 15 мм, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки. Значительное воздействие табачного дыма или воздействия окружающей среды может привести к обесцвечиванию. При восстановлении заплесневелых швов убедитесь, что испорченный герметик полностью удален и что пораженные участки шва обработаны спреем от плесени перед повторной затиркой. Для керамических подложек со специальными поверхностными слоями необходимо провести испытания на адгезию. Использовать только со сглаживающим средством. Немедленно удалите остатки и потеки сглаживающего средства.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Продукты должны храниться и транспортироваться в закрытой оригинальной упаковке в сухом виде (<60% RAH), а также при температуре от +15°C до +25 °C. При повышенных температурах и/или повышенной влажности может произойти сокращение срока службы или изменение свойств материала.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ

Только для профессиональных пользователей. Соблюдайте инструкции, содержащиеся в техническом паспорте и паспорте безопасности!
Информация по утилизации в соответствии с паспортом безопасности

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Вся информация основана на наших актуальных технических знаниях и опыте. Однако, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, мы рекомендуем вам испытать продукт перед его окончательным использованием. Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте и пояснениях, сделанных в связи с этой инструкцией (например, описания услуг, ссылка на нормы DIN и т. д.), не должна рассматриваться как гарантия. Предложения по применению не создают никаких гарантий пригодности для рекомендуемой цели. Мы оставляем за собой право на адаптацию продукта к техническому прогрессу и новым разработкам. Если применение, для которого предназначен наш продукт, требует обязательного разрешения властей, пользователь несет ответственность за получение таких разрешений. Наши рекомендации не освобождают пользователя от обязанности учитывать, а при необходимости уточнять, возможность нарушения прав третьих лиц.

M A P U R A GmbH
Ам Зольднермоос 6
85399 Халльбергмос
ГЕРМАНИЯ

Телефон +49-811-99 676 88
Факс +49-811-99 676 86
e-mail info@mapura.de
Интернет www.mapura.de