

ООО «СДМ-ХИМИЯ», ИНН 7720811460

| PURACOAT 6810 | | Средняя адгезия | | Изменение, % | Максимальная адгезия | | Изменение, % | Изменение внешнего вида |
|-----------------------------------------------|-----|-----------------|----------------|--------------|----------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| Маркировка пленки | | До старения | После старения | | До старения | После старения | | |
| <i>ПВХ профиля VECA VHS</i> | 1в | 0,042 | 0,028 | -33,3 | 0,049 | 0,036 | -26,5 | |
| <i>ПВХ профиля Profine</i> | 1пс | 0,053 | 0,080 | 50,9 | 0,060 | 0,095 | 58,3 | изменения отсутствуют |
| <i>алюминиевый окрашенный профиль ALUTECH</i> | 1ас | 0,035 | 0,034 | -2,9 | 0,039 | 0,038 | -2,6 | изменения отсутствуют |
| <i>стекло</i> | 1с | 0,030 | 0,013 | -56,7 | 0,033 | 0,015 | -54,5 | изменения отсутствуют |
| PURACOAT 6815 | | Средняя адгезия | | Изменение, % | Максимальная адгезия | | Изменение, % | Изменение внешнего вида |
| Маркировка пленки | | До старения | После старения | | До старения | После старения | | |
| <i>ПВХ профиля VECA VHS</i> | 2в | 0,039 | 0,025 | -35,9 | 0,048 | 0,031 | -35,4 | |
| <i>ПВХ профиля Profine</i> | 2пс | 0,049 | 0,069 | 40,8 | 0,054 | 0,078 | 44,4 | изменения отсутствуют |
| <i>алюминиевый окрашенный профиль ALUTECH</i> | 2ас | 0,027 | 0,026 | -3,7 | 0,033 | 0,030 | -9,1 | изменения отсутствуют |
| <i>стекло</i> | 2с | 0,029 | 0,011 | -62,1 | 0,031 | 0,013 | -58,1 | изменения отсутствуют |